



FIBRES s.r.o.
Zengrova 630/83, Ostrava - Vítkovice
tel.: +420 553 401 113; fax: +420 596 628 898
info@fibres.cz; www.fibres.cz
IČ: 26846811; DIČ: CZ26846811

MAXIMUS 200 - MATERIÁLOVÝ LIST

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| Materiálové složení | | 100% bavlna | |
| Konstrukce | | KEPR 3/1 | |
| Střída vazby | | 20 X 20 | |
| Hmotnost tkaniny [gsm] | | jmenovitá | 200 |
| | | tolerance | ± 5% |
| Celková šíře role [cm] | | jmenovitá | 150 |
| | | tolerance | -2 |
| Dostava [nití/cm] | osnova | jmenovitá | 42 |
| | | tolerance | -4% |
| | útek | jmenovitá | 21 |
| | | tolerance | -4% |
| Rozměrová změna | | osnova | obvykle do 2%, max 3% |
| | | útek | obvykle do 2%, max 3% |
| Úprava | tužící, vypratelná, nesráživá | | |
| Stálobarevnost: | | | |
| Otěr za sucha | | 4 - 5 | |
| Praní při 60° | | 4 - 5 | |

Symbole pro ošetřování tkaniny dle ČSN EN 23758



U specifických odstínů může dojít ke snížení stálobarevnosti v rozmezí 0.5-1 stupně.

Datum : 1.10.2008